	<b>FICHA TÉCNICA SÚPER CUBRIENTE</b>	Código: F-BF01
		Versión: 00
		Fecha: 2018/03/08

## SÚPER CUBRIENTE

### DESCRIPCIÓN

Pintura fabricada a partir de resinas vinil acrílicas diluible con agua para uso en interiores, acabado mate, buen poder de cubrimiento y tecnología hidrófuga para una mayor protección de superficies, certificados con la Norma ISO 9001: 2008. Materias primas de alta calidad que aportan bajo nivel de VOC y bajo salpique. Como pinturas Tipo 1 tiene más de 80% en remoción de manchas, más de 400 ciclos de abrasión y más de 96% de poder cubriente, cumpliendo con lo exigido por la norma NTC 1335.

### USOS

Perfecta para proteger y decorar tu hogar y oficina, en superficies de concreto, revoque, estuco, fibrocemento, cielos rasos y puertas.

### APLICACIÓN:


#### Preparación de la superficie:

Debe estar seca, libre de polvo, grasa y todo tipo de suciedad. La pintura en mal estado debe ser removida completamente. Repare todo tipo de agujeros o grietas que afecten el acabado, En superficies muy porosas aplique una base o imprimante con dos partes de Súper cubriente Bronco diluidas en una parte de agua. Para superficies alcalinas como revoque y morteros modificados con cal, aplique como imprimante una parte de Broncoacryl 101 diluida en dos partes de agua. Se requieren dos manos de esta imprimación para sellar la superficie.

#### Preparación del producto según herramienta de aplicación:

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN	Brocha o rodillo	Pistola convencional	Pistola airless
Pintura (SÚPER CUBRIENTE BRONCO)	1 galón	1 galón	1 galón
Agua	1/4 galón	1/8 galón	1/10 galón

\*Esta Dilución es recomendación de MAPEI COLOMBIA S.A.S. Esta puede variar de acuerdo a las necesidades del usuario final. \*La validación de las propiedades de la norma técnica colombiana se hacen bajo condiciones controladas y sin ninguna dilución, cualquier dilución puede generar diferencias en los resultados.

	<b>FICHA TÉCNICA SÚPER CUBRIENTE</b>	Código: F-BF01
		Versión: 00
		Fecha: 2018/03/08

#### RENDIMIENTO:

SUPERFICIE	RENDIMIENTO
Sobre Estuco tradicional Bronco o estuco Acrílico Bronco	35 a 40 m <sup>2</sup> /galón
En repinte sobre diferente color	35 a 40 m <sup>2</sup> /galón
En repinte sobre igual color	40 a 50 m <sup>2</sup> /galón

#### SECADO (25°C y 60% Humedad relativa)

- Para segundas manos, deje secar 2 horas aproximadamente
- Para evitar deterioro de la superficie, usar agua y jabón suave, no lavar hasta que transcurran 25 días de la aplicación.

#### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

- La estabilidad es de 36 meses desde la fabricación, en su empaque original y en almacenamiento bajo techo seco y sin fuentes de calor cercanas. Una vez abierto el empaque, se debe utilizar en el menor tiempo posible.
- Para garantizar la continuidad del color asegure que el producto sea del mismo lote ya que puede haber ligeras variaciones del color entre lotes.
- MAPEI COLOMBIA S.A.S no asume responsabilidad alguna sobre los resultados finales de los trabajos ejecutados con la aplicación de sus productos, sobre deterioros causados, carencias estructurales o de diseño, mal manejo o inadecuado almacenamiento de los productos.

#### RECOMENDACIONES

##### MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

- Conserve el producto en su envase original y bien tapado, Almacene en sitio fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel, de ocurrir esto, enjuague con abundante agua limpia, si presenta irritación consulte su médico y nuestra hoja de seguridad.

#### COLOR:

De acuerdo a la carta de colores.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Densidad: 1.5kg/l +/-0.2.
- Sólidos por peso: 60% +/-2.
- Capas necesarias: 2 a 3.


**Nota.** La información suministrada por Mapei Colombia S.A.S. es dada de buena fe y está basada en nuestra experiencia de los productos, los cuales en condiciones de aplicación normales cumplen con los objetivos para los cuales fueron elaborados; Mapei Colombia S.A.S. no se hace responsable por la aplicación o manipulación inadecuada de nuestros productos. La correcta aplicación del producto es responsabilidad del usuario. Si tiene alguna duda, consulte nuestro departamento técnico.


# Datos de contacto



318 335 5353 | 317 365 2662

 [impertienda.virtual@edilandina.com](mailto:impertienda.virtual@edilandina.com)

 Calle 166 # 20-45, Bogotá | Toberín

 Carrera 18 #10-04, Cali | Barrio Bretaña

 [www.impertienda.com](http://www.impertienda.com)



Impertienda  
EDIL ANDINA